

СПОСОБ МОНТАЖА

- 1 Очистить и обезжирить место монтажа.
- 2 При необходимости выкроить из материала деталь нужного размера
- 3 Равномерно, без рывков, снять защитный слой антиадгезионной бумаги
- 4 Прижать материал к монтажной поверхности стороной с клеевым слоем и плотно прижимая обернуть трубу с небольшим нахлестом.
Монтаж очередного листа сверху либо снизу осуществляется плотно встык предыдущему.

Не допускается монтаж материала на загрязнённые, корродированные или влажные поверхности.


Используйте строительные перчатки.

В случае хранения или транспортировки продукции при температуре ниже 0°C, перед применением следует выдержать при комнатной температуре не менее 24 часа.

При демонтаже повторное использование продукции невозможно.

*максимальный эффект достигается при последующем зашивании труб в короб из ГКЛ.

СОСТАВ МАТЕРИАЛА



ЛИЦЕВОЙ СЛОЙ алюминиевая фольга

ПОГЛОЩАЮЩИЙ СЛОЙ вибродемптирующая мастика на основе бутилкаучука со специальными наполнителями

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ антиадгезионная силиконизированная бумага



Количество
листов: 6 шт



Размер листа:
400x500 мм



Адгезия к поверхности:
от 5 Н/см



Толщина
листа: 3 мм



КМП: 0,21 у.е.




Температурный диапазон
использования: от -45°C до +120°C



sgm-home.ru

Не требует обязательной сертификации. Произведено
ООО "Производственная компания Пропласт", 150510,
Ярославская обл., Ярославский мкр., Кузнецкое с.п.
Кузнецкая д., Промышленная ул., дом 7А, помещение 1

арт 70006902



620766 062005