



Общество с ограниченной ответственностью "Союз Металл"
 Юридический адрес: 622005, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, ул. Пожарная, дом № 14
 Фактический адрес: 622005, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, ул. Пожарная, дом № 14
 Почтовый адрес: 622005, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, ул. Пожарная, дом № 14
 ИНН / КПП 6623039230 / 662301001, ОГРН 1076623003126
 Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", БИК 047162812
 р/сч 40702810207430015528, К/сч 30101810465777100812
 тел.: +7(3435)379-420; 379-421; 379-422; 379-423
 E-mail 963708@sojuzmetall.ru; www.sojuzmetall.ru

Паспорт № 172/1

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

№ п/п	Обозначение фланцев	DN	PN	Кол-во штук в партии	Масса, кг.	Заказчик, номер договора
1	Фланец 32-16-11-1-B-Ст20-IV ГОСТ 33259	32	16	90	138,60	ЗАО фирма "Проконсим", ЗКП-261119
2	Фланец 40-40-11-1-B-Ст20-IV ГОСТ 33259	40	40	34	74,46	ЗАО фирма "Проконсим", ЗКП-261119
3	Фланец 40-16-11-1-B-Ст20-IV ГОСТ 33259	40	16	149	275,65	ЗАО фирма "Проконсим", ЗКП-261119
4	Фланец 25-40-11-1-B-Ст20-IV ГОСТ 33259	25	40	85	101,15	ЗАО фирма "Проконсим", ЗКП-261119

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

№ п/п	Марка материала	Времен. сопрот. бв. (Нмм ²)	Предел текучести δ 0,2 Мпа (Н/мм ²)	Относительное удлинение δ5, %	Относительное сужение, %	Ударная вязкость КСУ, -20° С, Дж/см ²	Твердость, НВ
1	Ст. 20	473	275	28,8	60	98	149
2	Ст. 20	472	267	28,8	58	100	152
3	Ст. 20	503	287	26,1	62	113	140
4	Ст. 20	469	294	27,1	61	89	143

Дата изготовления (поставки) 09.01.2022

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛИ

№ п/п	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu
1	0,17	0,2	0,45	0,012	0,009	0,1	0,21	0,21
2	0,17	0,2	0,45	0,12	0,009	0,1	0,21	0,21
3	0,17	0,22	0,47	0,004	0,015	0,14	0,3	0,22
4	0,16	0,21	0,62	0,013	0,012	0,12	0,17	0,22

Протокол лабораторных испытаний №172/1 от 16.01.2022 г.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует работоспособность фланцев при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации по ГОСТ 33259. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

4. ВРЕМЕННАЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА (КОНСЕРВАЦИЯ)*

Дата	Вариант защиты по ГОСТ -9.014	Срок консервации, годы
18.01.2022	Консервационное масло К-17 ГОСТ 10877-76	3 года (в местах исключающих попадание атмосферных осадков)

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Продукция изготовлена и принята в соответствии с ГОСТ 33259 и/или чертежами заказчика, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации на указанные в настоящем ПС параметры.

Контролер ОТ

18.01.2022

(год, месяц, число)

Руководитель предприятия

Лифанов Е.Ю.

расшифровка подписи

19.01.2022

год, месяц, число

МП

